



ООО «Кузбассдорстрой»

650991, г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 4.
т. 8 (3842) 66-02-50, 43-58-79
www.sdeport.ru, e-mail: kds@sdeport.ru
ИНН 4205028501 / КПП 420501001

Согласовано:
Главный инженер ООО «КМ»

_____/А.В.Маганов/
« 12 » мая 2023г.

Насыпная плотность для перевода
количества каменного материала из единиц массы в объемные
ООО Карьер Мозжухинский

№ п/п	Наименование материала	Дата испытания	Единица измерения	Насыпная плотность
1	ЩПС С-5 М800	02.05.2023 г	кг/м ³	1540
2	ЩПС фр. 0-40 мм. М800	02.05.2023 г	кг/м ³	1540
3	Щебень фр.20-40мм. М600	11.05.2023 г	кг/м ³	1270
4	Щебень фр.5-20 мм. М1200	05.05.2023 г	кг/м ³	1400
5	Щебень фр.8-16 мм. М1200	10.05.2023 г	г/см ³	1,35
6	Щебень фр.4-16 мм. М1200	05.05.2023 г	г/см ³	1,40
7	Щебень фр.4-8 мм. М1200	10.05.2023 г	г/см ³	1,37
8	Песок дробленый фр.0-4 мм. М1000	08.05.2023 г	г/см ³	1,52
9	Песок из отсевов дробл. фр. 0-5 мм. М1000	08.05.2023 г	кг/м ³	1520
10	ЩПС фр.0-20 мм. М600	11.05.2023 г	кг/м ³	1520
11	Щебень фр.5-10 мм. М1200	10.05.2023 г	кг/м ³	1370

Исполнитель:

Техник- лаборант ООО «Кузбассдорстрой» _____ /Лаврентьева Е.В./
(подпись, дата)

ООО «КУЗБАССДОРОСТРОЙ»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ